



## Afmeting plank

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>LENGTE</b>        | 1900 mm            |
| <b>BREEDTE</b>       | 190 mm             |
| <b>TOTALE DIKTE</b>  | 14 mm              |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b> | 3 mm               |
| <b>LAAGINHOUD</b>    | Min 6 Pl x 1900 mm |

## Afmeting pak

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>LENGTE PAK</b>        | 1910 mm             |
| <b>BREEDTE PAK</b>       | 200 mm              |
| <b>DIKTE PAK</b>         | 120 mm              |
| <b>GEWICHT PAK</b>       | 24 kg               |
| <b>LAGEN/PAK</b>         | 8                   |
| <b>M<sup>2</sup>/PAK</b> | 2.89 m <sup>2</sup> |

## Afmeting pallet

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>LENGTE PALLET</b>        | 1930 mm               |
| <b>BREEDTE PALLET</b>       | 1000 mm               |
| <b>HOOGTE PALLET</b>        | 1080 mm               |
| <b>GEWICHT PALLET</b>       | 1100 kg               |
| <b>PAKKEN/PALLET</b>        | 45                    |
| <b>M<sup>2</sup>/PALLET</b> | 130.05 m <sup>2</sup> |

## KENMERKEN

## Toplaag

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>HOUTSOORT</b>            | Eik                          |
| <b>LATIJNSE NAAM</b>        | Quercus Robur                |
| <b>SORTERING</b>            | CLASSIC                      |
| <b>OPBOUW</b>               | 3-laags                      |
| <b>DIKTE TOPLAAG</b>        | 3 mm                         |
| <b>MOTIEF</b>               | 1 strook                     |
| <b>ZAAGWIJZE</b>            | Zaagfineer                   |
| <b>VELLING</b>              | 2 langsijden 0,75 mm velling |
| <b>OPPERVLAKTESTRUCTUUR</b> | Glad                         |

## Samenstelling van de drager

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>DRAGER TYPE</b>            | Populier    |
| <b>HOUTSOORT BASIS DRAGER</b> | Populier    |
| <b>TOTALE DIKTE DRAGER</b>    | 11 mm       |
| <b>DRAGER VERLIJMING</b>      | Kruiselings |

## Plaatsing

|                |   |                        |
|----------------|---|------------------------|
| <b>SYSTEEM</b> | <b>TOEPASSINGEN</b>   | <b>VLOERVERWARMING</b> |
| Tand- en groef | Licht huishoudelijk gebruik. Matig commercieel gebruik. Neem de nodige maatregelen voor gebruik in vochtige ruimtes. Normaal commercieel gebruik. Normaal huishoudelijk gebruik. Overvloedig commercieel gebruik. | Ja                     |
|                |   | <b>HERSCHUURBAAR</b>   |
|                |   | Ja                     |

## CERTIFICERING

Dit product is conform aan de CE-norm EN 14342:2005 +A1:2008 - Niveau 4 voor vloerbekleding type NBN EN 13489:2002 (Wood and parquet flooring-Multilayer parquet)

- Formaldehyde-emissie, bepaald volgens norm EN 13183-1:E1
- Vochtgehalte, bepaald volgens norm EN 13183-1: 10% (+/-2%).  
Past in droge ruimtes met een vochtgehalte van 50% tot 60%
- Breedtekrimp, voldoet aan nomr EN 13647
- Brandreactie, bepaald volgens norm EN 13501-1: Dfl-S1
- Bevat geen PCP (pentachloorfenol)

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Hardheid: N/mm<sup>2</sup> (Birnell Hardheid) 3,40
- Thermische geleidbaarheid: 14,00(W/(mk)) R= 0,11 m<sup>2</sup> k/w

### Bijkomende testen:

- Getest op delaminatie en stabiliteit volgens EN1910 (vgl. 21-CLASSIC-220-BRUT)
- De oppervlakte treksterkte werd getest volgens EN314-2 (voldoet aan Class1: dry interior)